

FICHE TECHNIQUE- FR

DESCRIPTION

Primaire, mono composant. Facile d'emploi, ce primaire est fluide et pénétrant. Après séchage, **le primaire méthacrylate** permet l'application des peintures acryliques et des résines bi-composantes sur des supports qui ne présentent pas une adhérence suffisante.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT : *propre, sec et exempt de matière non adhérente.*

Sur revêtement béton : Faire un grenailage puis appliquer. Sur une chape neuve laisser au minimum 3 semaines de séchage. Puis faire un grenailage.

APPLICATION

Appliquer à l'aide d'un rouleau ou d'une machine à pulvériser sur le support. Le temps de séchage est d'environ 5min à 20°C Recouvrable après séchage complet

QUAND UTILISER LE PRIMAIRE METHACRYLATE M.T.A ?

- Avant d'appliquer de la peinture routière sur support béton, pavés, etc...
- Avant d'appliquer de la peinture routière sur ancien marquage en thermoplastique.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

LIANT : Vinylique

DENSITE XP-P-98 633 : 0.95 kg/l

EXTRAIT SEC LCPC PMA-ME5 : 20%

CONSOMMATION : 0.1 à 0.2 l/m²

NETTOYAGE DES OUTILS : Diluant 3S ou Diluant Eco.

STOCKAGE DU PRODUIT

Le primaire méthacrylate se stocke 6 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel, d'humidité et des fortes chaleurs (température <35°C)

CONDITIONNEMENT STANTARD

Seau métallique de 5 L.