

FICHE TECHNIQUE



RÉFÉRENCES

- **7095**
GRANULAT GRIS ANTIDERAPANT 2,5-5MM / 25KG
- **7096**
GRANULAT BEIGE ANTIDERAPANT 2,5-5MM / 25KG

GRIS



BEIGE



DESSCRIPTIF

Bande de guidage en résine gravillonnée et antidérapante à réaliser en combinant :

- Une résine méthacrylate bi-composante METACOL (à commander à part)
- Des granulats de marbre

Granulats de marbre d'une granulométrie de 2,5 - 5mm, résistant à un trafic modéré piéton et véhicule.

Livré en sac de 25 kg.

- Résistance à l'usure Micro Deval (MDE) : 20,6
- Dureté Los Angeles : 26,43
- Dureté Mohs : 3
- SRT humide : 0,65 - 0,70

USAGE

Pour réaliser des bandes de guidage granulées en saupoudrant sur la résine METACOL coulée au sol.

MODE DE POSE

A appliquer avec la METACOL (8kg) bi-composante réf : 4229 - conso 4 à 6 kg /m².

1. Délimiter la zone de la bande de guidage à réaliser (15 cm de large) avec un papier de masquage adhésif de 50mm.
2. Mélanger la résine au préalable jusqu'à avoir un mélange homogène.
3. Incorporer et mélanger au malaxeur la dose de durcisseur à la résine.
4. Étaler la résine METACOL avec une spatule crantée 6 x 6mm.
5. Saupoudrer en pluie à refus les granulats, la résine ne doit plus être visible. Consommation : 8 à 10 Kg/m²
6. Damer les granulats si nécessaire.
7. Avant que la résine soit prise totalement, retirer le papier de masquage.
8. Après séchage complet, balayer et récupérer le surplus de granulat : la mise en circulation se fait au bout de 45 à 20°C jusqu'à 90 minutes selon la température ambiante.